

Fils pour le BROCHAGE



Fil généralement rond destiné à la piqure à cheval de magazines, revues périodiques, brochures, journaux, prospectus etc.

Le produit est disponible en deux qualités en fonction de l'épaisseur et du grammage à brocher.

Domaines d'application

- ◇ Imprimerie
- ◇ Reliure
- ◇ Conditionnement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Applications	Revêtement	Résistance (Rm)	Ø disponibles en standard
Super RG	Piquage standard	Galvanisé	710 - 1210 N/mm ²	0.40 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 1.00 - 1.20
HR	Piquage de forte épaisseur ou haut grammage	clair	1100 - 1300 N/mm ²	0.50 - 0.60 - 0.80 - 0.90 - 1.00 - 1.20 fil laminé : 0.90 x 0.65

CONDITIONNEMENTS

Réfé-	GB2	BP4	BS15	BB20	K355	MP100	RR500	RR1000
Poids de fil environ	2	5	17	20	50	110	500	1000
Ø Joues	130	155	300	202	355	355	600	1010
Ø Alésage (mm)	18	18.5	52	32	36	127	80	80
Hauteur	58	64	100	179	200	355	699	539
Haut. entre joues	50	57	90	163	160	315	560	400

FILMETAL - Parc Gustave Eiffel, 2bd de Strasbourg , 77600 BUSSY-St-GEORGES—France
Tél: +33 (0)1 64 76 88 88 Fax: +33(0)1 64 76 88 99 Email: filmetal@filmetal.com